



32-47 Foster Tile Adhesive Remover

Kolor

Przejrzysty

Lotność

35% odparowuje w 16 godzin (w temperaturze 23°C)

Zapach

Delikatny charakterystyczny zapach terpentyny

Sposób aplikacji

Ściągaczka do podłóg, miotła lub niskociśnieniowe natryskiwanie.

Pokrywanie powierzchni

W zależności od grubości, chłonności i rodzaju usuwanego materiału zawierającego azbest (ACM).
Konieczne może być położenie więcej niż jednej warstwy.

Bezpieczeństwo

Temperatura zapłonu badana metodą Pensky-Martens 62,2°C

Foster Floor Tile Adhesive Remover efektywnie zwilża i blokuje włókna azbestu obecne w rozpuszczonym kleju, zapobiegając ich uwolnieniu podczas usuwania. Powierzchnie podłóg, które były w sposób prawidłowy czyszczone przy użyciu Foster Tile Adhesive Remover mogą być zabezpieczane produktami Foster 32-20 i 32-60 przed uwalnianiem pozostałych włókien azbestu.

Ograniczenia

Używać wyłącznie do usuwania suchego kleju.

Produkt użyty na powierzchniach wilgotnych lub mokrych nie ułatwi usuwania kleju.

Powierzchnia po zastosowaniu produktu może pozostać śliska.

Tylko do użytku technicznego.



FOSTER FLOOR TILE ADHESIVE REMOVER 32-47

Przygotowanie produktu

Foster 32-47 jest dostarczany w stanie gotowym do użycia. Nie rozcieńczać.

Pokrywanie

1. Rozprowadzić Foster 32-47 równomiernie na odkrytym kleju ściągaczką, miotłą lub metodą natryskową pod niskim ciśnieniem. 1l produktu wystarcza do pokrycia 2,4 do 3,4 m².
2. Przed rozpoczęciem usuwania kleju pozostawić powierzchnię pokrytą produktem 32-47 na 30 minut.
3. Zdrapać zmiękczony klej za pomocą szpatułki, ściągaczki lub sztywnej miotły i zapakować w worki plastikowe na czas transportu do miejsca prawidłowej utylizacji.
4. Usunąć wszelkie pozostałości kleju i produktu Foster 32-47 przez wycieranie do sucha ścierkami lub użycie sorbentu oil-dry. Następnie umyć podłogę przy użyciu ciepłej wody i detergentu. Usunąć brudną wodę z detergentem przy pomocy ściągaczki i odkurzacza. Cały usunięty materiał może być wymieszany z sorbentem oil-dry w celu ułatwienia bezpiecznego usunięcia odpadów.
5. Przed aplikacją produktu Foster 32-20 lub 32-60 upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie sucha.

Zabezpieczenie powierzchni po usunięciu kleju (blokowanie pozostałych włókien)

Nałożyć produkt Foster Asbestos Removal Enkapsulant 32-60 metodą natryskową pod niskim ciśnieniem, miotłą lub ściągaczką w ilości 1 l na 7-12 m². Jeśli 32-60 wsiąknie w beton należy go nałożyć raz jeszcze tak, aby mokra warstwa pozostała na powierzchni podłogi.