



32-80 Foster® Bridging Mastyk

Kolor

Złamany biały

Konsystencja nakładania

Pędzlem lub metodą natryskową

Ciężar właściwy (ASTM D 1475)

1,26 kg/l

Przeciętna nielotność (ASTM D 1644)

41,5% objętościowo

Pokrywanie (FSTM 72)

(W zależności od rodzaju pokrywanego materiału)
Ilości przytoczone poniżej odnoszą się do powierzchni gładkich i nieporowatych. Powierzchnie porowate i szorstkie wymagają większej ilości produktu w celu uzyskania odpowiedniej grubości na sucho.

Grubość na sucho

0,64 mm

Odpowiednik przy pokrywaniu na mokro

1,5 l/m²

Zapach

Delikatny na mokro; zanika po wyschnięciu.

Temperatury dopuszczalne (FSTM 70)

(Temperatura pokrytej powierzchni)

70°C

Bezpieczeństwo

Łatwopalność na mokro (ASTM D 3278)

Nie ma zapłonu do temperatury wrzenia 99°C

Przepalanie suchej powierzchni – charakterystyka (ASTM E84)

Rozprzestrzenianie płomienia: 11

Zadymianie: 2

Testowano przy pokrywaniu azbestowej płyty cementowej o grubości 6,4 mm produktem w ilości 1,22 l/m².

Przepalanie powierzchni (ASTM E162): 5

Produkt zastosowany na izolacji z wełny mineralnej i grubości 25,4 mm

Rozprzestrzenianie płomienia może różnić się od podanego przy zastosowaniu produktu na innych materiałach lub innych grubościach.

FSTM: Standardowa Metoda Testowa Foster

Foster® Bridging Mastyk, uszczelniający enkapsulant, jest twardą, jasną, zmywalną i odporną na ścieranie powłoką przeznaczoną do ochrony przed uwalnianiem włókien azbestu z materiałów zawierających azbest montowanych tradycyjnie jak i metodą natryskową.

Foster® Bridging Mastyk można stosować na większości powierzchni; włącznie z uprzednio malowanymi powierzchniami i twardymi, słabo absorbującymi typami izolacji azbestowej, na których nie ma zastosowania enkapsulant penetrujący.

Łatwo aplikować go metodami natryskowymi. Tworzy twardą elastomeryczną powłokę.

Foster® Bridging Mastyk może być rozrzedzony z wodą w stosunku maksimum 1:1 tworząc widoczną wyjątkowo efektywną powłokę do blokowania włókien pozostałych po usunięciu ACM.

Ograniczenia

Wykorzystując jako enkapsulant przechowywać i stosować w temperaturze pomiędzy 4°C i 38°C

Wykorzystując w celu blokowania włókien (w rozcieńczeniu) na stałych i tymczasowych powierzchniach przechowywać i stosować w temperaturze nie niższej niż 4°C.

Wykorzystując jako środek do blokowania włókien po usunięciu ACM można stosować na powierzchniach o temperaturze do 93,3°C.

Nie zaleca się stosowania na zewnątrz oraz na podłogach.



FOSTER® BRIDGING MASTYK 32-80

Przygotowanie produktu

Dobrze wymieszać nie używając np. patyków, które mogłyby zanieczyścić produkt. Nie rozcieńczać.

Właściwy sprzęt do natrysku

Agregat do trudnych i gęstych materiałów.

Np.:

Pompa

Graco UltraMax 1095 lub 1595

Wąż

średnica minimum 3/8" przy długości do 30 m, minimum 1/2" przy długości powyżej 30 m

Pistolet

GRACO Silver lub Golden Hydramastic z samoczyszczącą głowicą

Średnia lepkość

60000 – 80000 cps.

Czyszczenie

Do czyszczenia narzędzi należy użyć czystej wody (zanim produkt wyschnie). Wyschnięty Bridging Mastic można usunąć ciepłą wodą ze środkiem powierzchniowo czynnym lub mocnymi rozpuszczalnikami (np. chlorowanymi lub ksylenowymi).

Tylko do użytku technicznego.